# Pannello 403.116



Isolamento in intercapedine di pareti perimetrali

#### **DESCRIZIONE**

Pannello rigido in lana di roccia a densità medio-alta, rivestito su un lato da un foglio di carta kraft politenata con funzione di freno vapore, per l'isolamento termico ed acustico.

Formato 2900x600 mm.

#### **APPLICAZIONI**

Isolamento in intercapedine di pareti perimetrali.

Il formato "tutta altezza" (2900x600 mm, in grado di coprire l'intera altezza di interpiano di un comune edificio residenziale) permette di contenere sensibilmente i tempi di messa in opera.

La presenza del freno vapore accoppiato al pannello migliora il comportamento termoigrometrico della parete.

### VANTAGGI

- Prestazioni termiche: grazie al valore di conducibilità termica e alla disponibilità di grandi spessori, consente di ottenere chiusure ad elevata resistenza termica.
- Assorbimento acustico: la struttura a celle aperte della lana di roccia contribuisce significativamente al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della parete in cui il pannello viene installato.
- Controllo del vapore: la carta kraft politenata, che ricopre un lato del pannello, svolge la funzione di freno vapore.
- Stabilità all'umidità: le prestazioni del pannello non sono influenzate dalle condizioni igrometriche dell'ambiente.



## POSA IN OPERA

### Isolamento in intercapedine di pareti perimetrali

Posizionare i pannelli 403.116 in aderenza al primo muro, con il lato rivestito di carta kraft rivolto verso l'ambiente interno (lato caldo), avendo cura di accostarli perfettamente tra loro al fine di evitare l'insorgenza di ponti termici o acustici.

Per mantenere i pannelli in posizione, incollarli con l'aiuto di malta adesiva disposta a punti. Al fine di garantire la continuità del freno vapore, effettuare la sigillatura dei giunti tra i pannelli utilizzando un adeguato nastro adesivo.

Procedere quindi con la realizzazione del secondo muro.

Dati tecnici	Simbolo	Valore	Unità di misura	Norma		
Classe di reazione al fuoco	-	F	-	UNI EN 13501-1		
Conduttività termica dichiarata	$\lambda_{\scriptscriptstyle D}$	0,035	W/(mK)	UNI EN 12667, 12939		
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo	μ	1*	-	UNI EN 12086		
Calore specifico	C <sub>p</sub>	1030	J/(kgK)	UNI EN 12524		
Densità	ρ	90	kg/m³	UNI EN 1602		

<sup>\*</sup> Valore relativo alla sola lana di roccia; al fine di valutazioni analitiche possono ritenersi indicativi, per il rivestimento in carta kraft politenata utilizzata, valori di Sd (spessore d'aria equivalente) pari a 0,41 m, permeabilità  $\delta$  = 0,048x10<sup>-12</sup> kg/[msPa] e spessore del foglio di circa 0,1 mm.

Spessore e R <sub>D</sub>										
Spessore [mm]	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Resistenza termica R <sub>n</sub> [m²K/W]	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,40	4,00	4,55

